



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional es una masilla lisa fácil de trabajarla diseñada para las necesidades especiales de los pintores profesionales. Es ideal para rellenar grietas y agujeros pequeños en superficies de interiores o exteriores tales como rodapiés, alféizares y trabajos de madera. Tiene una adhesión excepcional y es resistente al exudado de aceite. La Masilla '53'® de DAP para el pintor profesional también se puede usar para encristalar bastidores de ventanas de madera.



EMPAQUE	COLOR	UPC
½ pinta (237 ml)	Blanco	7079812240
Pinta (473 ml)	Blanco	7079812242
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco	7079812244

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Superior capacidad para pintar
- Resistente al exudado de aceite
- Masilla lisa, fácil de trabajarla

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros de clavos y grietas en los rodapiés, alféizares, paneles de revestimiento de madera y trabajos de madera.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique la Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional si la temperatura es inferior a 40°F (4°C).
- Para mejores resultados, prepare la Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional con una pintura base de aceite antes de pintar con pinturas de látex. Pruebe la laca o los acabados que contengan solventes aromáticos sobre la Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional antes de usarla.
- Se debe pintar el producto para mantener la durabilidad tanto para las aplicaciones de interiores como de exteriores.

NOTA: No se recomienda lijar el producto.

APLICACIÓN

COMO RELLENO:

1. La superficie a rellenar debe estar limpia y seca.
2. Deslice la cantidad de masilla necesaria con la mano en la forma de un punto y presione firmemente en el lugar con un dedo o el pulgar. Brinde acabado con una espátula limpia para masilla. Evite el contacto excesivo con las áreas circundantes.
3. El producto se debe trabajar con implemento y brindar el acabado mientras está húmedo, de lo contrario el producto no se podrá lijar bien.
4. Deje formar una película antes de pintar.

COMO ENCRISTALADO

1. Las superficies deberán estar limpias, secas y sin escarcha. Cuando vuelva a encristalar, retire toda la masilla vieja y el sellador.
2. Prepare el bastidor con una pintura base a base de aceite (antes de aplicar la masilla).
3. Amase el material en las manos para aumentar la capacidad de trabajarlo. Aplique una capa delgada de la Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional (alrededor de 1/8" [3.2 mm] de espesor al respaldo del bastidor para brindar respaldo donde se colocará el vidrio).
4. Presione el vidrio firmemente en su lugar. Si el tamaño del vidrio es mayor de 24" (61 cm) de dimensión horizontal, use bloques de fijación en los puntos de cuartos en el riel inferior. Para vidrio transparente, conserve un área de contacto de mínimo 1/4" (6.4 mm) entre el vidrio y el compuesto en todo momento. Para vidrio absorbente del calor, se requiere un área de contacto mínimo de 3/8" (9.5 mm) en todo momento.
5. Instale puntos de cristalero en los cuartos del panel de la ventana para sujetar el vidrio. Separe los puntos a no más de 18" (45.7 cm) para el bastidor externo encristalado. Para el bastidor encristalado interior, sepárelos a no más de 12" (30.5 cm).
6. Presione la masilla en el bastidor llenando completamente el alto y ancho de la cavidad en forma de L. Alise la masilla a un ángulo que permita el derrame del agua y encristale las esquinas para dar un acabado redondeado.
7. La Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional aplicada como encristalado se debe pintar después de que haya formado una película y endurecido firmemente, aproximadamente de 7 a 14 días. Use una pintura de muy buena calidad a base de aceite, o prepare con pintura base de muy buena calidad a base de aceite y revista con un acabado de pintura acrílica de látex de muy buena calidad. Nota: La Masilla '53'® de DAP® para el pintor profesional no es apta para uso en unidades de vidrio aislante con sello orgánico, paneles plásticos de ventanas ni vidrio emplomado o con panel de ventana de más de 48" (1.2 m) de tamaño en cualquier dimensión.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Masilla clasificada para espátula
Vehículo	Aceite de linaza
Volátil	Ninguno
Material de relleno	Carbonato de calcio
Olor	Leve
Sólidos	100% por volumen
Peso por galón	17.3 lb (7.8 kg)/galón
Vida útil:	12 meses
Tiempo para que forme película	24 a 48 horas como relleno, 7 a 14 días como en cristalizado

NOTA: Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las condiciones climáticas.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie con agua antes de que el material endurezca. El material curado se deberá raspar o lijar. Cerciérese de que el envase esté herméticamente cerrado y sellado. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.